

Fiche Technique

MULTIFILL-ELASTIC

Scellant coloré, élastique pour les joints de carreaux

Description

Scellant mono-composant, coloré, élastique pour les joints de carreaux. Il offre une grande élasticité, excellente adhérence au support et résistance à l'humidité, aux variations de température (-40°C à +150°C) et à l'exposition aux intempéries. Convient pour une largeur des joints de 3-40 mm.

Domaines d'application

MULTIFILL-ELASTIC est utilisé pour jointoyer les joints de carrelage sur les murs ou les planchers, en particulier là où une élasticité élevée est nécessaire (joints de dilatation, etc.). Convient aux applications intérieures et extérieures.

Caractéristiques techniques

Base:	résine de polymère
Température d'application:	+5°C à +40°C
Formation de peau:	après 10-20 min
Temps de durcissement:	2-3 mm/jour
Module d'élasticité (ISO 8339):	0,60 N/mm ²
Capacité de mouvement du joint:	±25%
Reprise élastique:	env. 90%
Durété (Shore A):	25

Coloris

MULTIFILL-ELASTIC est disponible dans les couleurs suivantes prévues par le No de code correspondant de la gamme de couleurs MULTIFILL: Blanc (No 01), Gris (No 03), Gris Clair (No 05), Gris foncé (No 10), Beige de Bahamas (No 06), Anémone (No 17), Caramel (No 21), Noir (No 02), Marron clair (No 09), Gris argent (No 29).

Mode d'emploi

1. Support

Le joint doit être propre, sec et exempt de poussière, huile, graisse, etc. Pour éviter des salissures indésirables sur les bords de joints, une bande de papier autocollante est appliquée le long des bords des joints.

2. Application

La cartouche est insérée dans le canon spécial et la buse est coupée en biais, afin de ne pas insérer, mais juste toucher et glisser sur le long des bords de joints.

MULTIFILL-ELASTIC est appliqué en conduisant la cartouche à côté de l'axe du joint à un angle de 45°.

Bien que le matériau soit encore frais, le joint est pulvérisé avec de l'eau et sa surface est finalement lissée avec le doigt. La bande de papier autocollante doit être immédiatement retirée après l'application.

Consommation

Joint de 5 mm x 5 mm: 1 cartouche/11,2 m de longueur de joint.

Conditionnement

MULTIFILL-ELASTIC est disponible en cartouches de 280 ml.

Durée de vie - Stockage

La durée de vie est 12 mois, dans des conditions sèches et sans gel.

Remarques

- MULTIFILL-ELASTIC doit être testé avant utilisation dans les surfaces où de saignement de graisse peut se produire (par exemple, marbre, granits).
- Il est déconseillé pour les joints sous pression permanente à l'eau (par exemple, des réservoirs d'eau, piscines).